


WASHPRIMER 1K CF (Аэрозоль)


Быстрое ознакомление




M600




P220



Тщательно встряхните перед применением




Дистанция 20-30 см



5-10 минут при 20°C


мин 15 минут при 20°C
макс 24 часа при 20°C


Все подготовительные материалы Sikkens



1.1.17



Описание:

Washprimer 1K CF –аэрозоль предназначен для использования в авторемонтном производстве. Обеспечивает высочайший уровень коррозионной защиты металла и прекрасную адгезию наносимых впоследствии лакокрасочных материалов.

Продукты и добавки:

Washprimer 1K CF – поставляется готовым к нанесению

Основные компоненты:

Washprimer 1K CF: поливинил бутираль

Поверхности, пригодные для обработки:

- Старые покрытия
- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Нержавеющая сталь
- Полиэфирные шпаклевки Sikkens

Подготовка поверхности:

- Старые покрытия: Обезжирить и сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold) или мокрое шлифование с P600-P800 (3M 734 Black).
- Сталь: Обезжирить и сухое шлифование с P220 (3M 255P Gold)
- Оцинкованная сталь: Обезжирить и обработать с Scotch Brite type A
- Алюминий: Обезжирить и обработать с Scotch Brite type A
- Нержавеющая сталь: Обезжирить и обработать с Scotch Brite type A или сухое шлифование с P220 (3M 255P Gold)
- Полиэфирные шпаклевки и жидкая шпаклевка Sikkens: сухое шлифование с P320 (3M 255P Gold).

Нанесение:

1-2 одинарных мокрых слоя.

Рекомендуемые условия нанесения:

Минимальная температура: 15°C.
Максимальная относительная влажность: 75%.

Толщина пленки

6-12 мкм на слой.

Укрывистость:

Принимая во внимание коэффициент передачи 70%, теоретический расход для одного слоя составит 5 м²/л при толщине пленки 8 мкм.

Примечание: Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы поверхности, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки при 20°C: 15 мин.

Открытое время: от 15 мин до 24 часов

Последующие покрытия:

Последующие покрытия:

- Грунты-выравниватели; **Colorbuild, Autosurfacers HB**
- Autocryl Plus

За исключением следующих материалов;

- Грунт-выравниватель Primer Surfacers EP II,
- 2К полиэфирные шпатлевки,
- жидкая шпатлевка

нитро шпатлевка Kombi Filler.

Летучие органические соединения:

В соответствии со стандартом ISO 11890-1 VOC: 752 гр./л.

Срок хранения:

Смотри ТИС S9.01.02

Цвет:

Светло зеленый

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**при использовании грунта Washprimer CF и добавок:**

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (**MSDS**)].

Смотри надписи на этикетках продуктов.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

Россия**Акзо Нобель Автопокрытия ООО****Address:** Россия 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Клязьма 1Б**E-mail:** Alexandr.Trofimov@mot.akzonobel.comwww.sikkenscr.ru