



EU-650 2K Multifunctional primer (EU-650 2K Мультифункциональный грунт)

Двухкомпонентный грунт наполнитель, широко используемый при ремонте кузовных деталей автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Прост в нанесении, обладает хорошим заполнением, выравниванием и адгезией. Доступен в белом, сером и черном цвете.
 Соответствует Европейским нормам VOC.

Поверхности, подходящие для нанесения покрытия:

Высушенные и зашлифованные существующие покрытия, все виды грунтов и шпатлёвок.

На подложки из оцинкованного листового железа из нержавеющей стали, или алюминия - рекомендуем наносить через эпоксидный грунт EU-620.

Шлифуемая версия		Объемная доля	Грунт	Отвердитель	Разбавитель
			4	1	1
			100 гр.	20 гр.	20 гр.
			Продукты	EU-650 2K Multifunctional primer	EU-280 Hardener
Соотношение компонентов в смеси		Объемная доля	4	1	EU-310 F < 15°C Fast – Быстрый
					EU-310 M 15-25°C Medium – Средний
					EU-310 S 25-35°C Slow- Медленный
Шлифуемая версия высоконаполненная		Объемная доля	Грунт	Отвердитель	Разбавитель
			4	1	0,5
			100 гр.	20 гр.	5-10 гр.
			Продукты	EU-650 2K Multifunctional primer	EU-280 Hardener
Соотношение компонентов в смеси		Объемная доля	4	1	EU-310 F < 15°C Fast – Быстрый
					EU-310 M 15-25°C Medium – Средний
					EU-310 S 25-35°C Slow- Медленный
Версия w-o-w «мокрый-по-мокрому»		Объемная доля	Грунт	Отвердитель	Разбавитель
			4	1	2
			100 гр.	20 гр.	40 гр.
			Продукты	EU-650 2K Multifunctional primer	EU-280 Hardener EU-220 Hardener
Соотношение компонентов в смеси		Объемная доля	4	1	EU-310 F < 15°C Fast – Быстрый
					EU-310 M 15-25°C Medium – Средний
					EU-310 S 25-35°C Slow- Медленный
Рабочая вязкость Время жизни смеси		Объемная доля	4	1	2
Соотношение компонентов в смеси		Объемная доля	4	1	2

Краскопульт Настройки	 	Шлифуемые версии Установки краскопульты: Давление нанесения: 1.8-2.2 мм 2-4 bar на входе* *изучите инструкцию к краскопульту. Версия «мокрый-по-мокрому» Установки краскопульты: Рабочее давление: 1.2-1.5 мм 2-4 bar на входе* *изучите инструкцию к краскопульту.
Количество и толщина слоёв		Шлифуемая версия - 2-3 слоя. Толщина одного слоя – 50-60 мкм. Шлифуемая версия (наполненная) - 2-3 слоя. Общая толщина до 250 мкм. Версия «мокрый-по-мокрому» - 1 слой. Толщина слоя – 20-25 мкм.
Сушка между слоями		При 20°C - 5-10 минут между слоями – шлифуемые версии . При 20°C - 15 минут – версия «мокрый-по-мокрому» . Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.
Шлифование	 	Сухое шлифование: P400-P600- шлифуемые версии . Версия «мокрый-по-мокрому» - не шлифуется. Мокрое шлифование: P800-P1000- шлифуемые версии . Версия «мокрый-по-мокрому» - не шлифуется.
Время сушки (для шлифуемых версий)		Температура сушки при 60°C - 25-30 мин. Температура сушки при 20°C - 3 часа.
Последующее покрытие		Последующее покрытие (шлифуемые версии): после высыхания и шлифования можно наносить любой вид отделочного покрытия. Последующее покрытие (версия «мокрый-по-мокрому»)- можно наносить любой вид отделочного покрытия. Максимальное время перед нанесением последующего покрытия- 6 часа при 20°C. Если время будет превышено, то поверхность необходимо обработать абразивным материалом P500 для сухого шлифования или P1000 для шлифования с водой.

Примечания:

Шлифуемые версии: расход готовой к нанесению смеси при толщине сухой пленки в 1 мкм 450 м²/литр

Не шлифуемая версия: расход готовой к нанесению смеси при толщине сухой пленки в 1 мкм 370 м²/литр

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения. Не рекомендуется наносить и сушить при температуре ниже 10 °C.

Допускается применение грунта на PP, PA, PE, ABS, EPDM, PC при предварительном нанесении грунта по пластику EU540, согласно TDS.

2004/42/IIВ(с) (540)540 В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIВ.d) в готовой к нанесению смеси составляет 540 г/литр.

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр

Условия хранения:

2 года в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температуре 15 – 25 °C