


PC-40 1K Primer Surfacer

(1K грунт для протиров)



Быстросохнущий, однокомпонентный грунт, применяемый для устранения точечных дефектов на зашпатлеванных участках или на старом ЛКП. Прост в применении, легко наносится и шлифуется. Пригоден для экономичного ремонта.



Пропорции смешивания:

По объёму	по весу		
1	100	Primer	PC-40
0.8-1	80-100	Thinners	PC-1/ 2/ 3




Краскопульт : 1.4-1.6mm

Давление нанесения :
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар
на воздушной головке



2-3 слоя общая
толщина 25-30мкм



Между слоями :
5-10 минут при 20°C



Последующие покрытия:
Все грунты-выравниватели
Perfecoat. Акриловые
покрытия и базовые эмали.



Используйте соответствующий респиратор

Поверхности пригодные для обработки

шпатлевки и все типы отделочных покрытий
не рекомендован для нанесения на деревянные покрытия и на голый металл.

Продукты и добавки

PC-1/ 2/ 3

Подготовка поверхности



Очистка поверхности; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием
рекомендованным способом с использованием обезжиривателя. 6911/6912



Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг с; P220 - P320



Очистка поверхности: удаление загрязнения поверхности перед нанесением PC-40
рекомендованным способом с использованием обезжиривателя PC-6911/6912



14-16 секунд-DIN Cup 4 при 20°C

Нанесение



Нанесите 2–3 слоя

Время сушки



30 мин. при 23°C
45мин. при 15°C

Последующее покрытие

Все грунты-выравниватели Perfecoat
PC 1K Basecoat Colors
PC 2K Topcoat Colors

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки окрасочного оборудования.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 555 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. и составляет 2 года.
Избегайте большого температурного колебания. Дата изготовления указана на упаковке.

