


PC-750 Matte Clear Coat матовый лак

Двухкомпонентный матовый лак для всех видов ремонта. Образует гладкую, устойчивую к внешним воздействиям поверхность с матовым эффектом. 10-20 GU (уровень глянца)

Пропорции смешивания			По весу
	3	PC750	100
	1	Hardener PC-6671/6672/6673	33
	0,5-0.8%	Thinners PC-1/2/3	15-30



Использование мерной линейки




Краскопульт:
1.2-1.4 mm

Давление нанесения:


1.8-2.5 бар на входе

HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке



Нанесение: 2 x 1 слоя.

Первым наносится средний слой, равномерно на всю поверхность, вторым наносится полноценный ровный слой




Между слоями:

5-10 минут при 20°C

Перед сушкой:

10-15 минут при 20°C



6 час при 20°C

При нанесении 2 слоев

30 минут при 60°C



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Продукты и добавки

продукты PC-750

Отвердители PC-6672/6672/6673

Разбавители PC-1/2/3

Добавки PC-6960 замедлитель (см.ТД), PC-6930 антисиликоновая добавка (см.ТД).
*Матовая добавка PC-6940 (см.ТД), лаки Perfecoat (опционно: для достижения необходимого уровня матового эффекта)


Основные компоненты

PC-750: Акриловые и полиэстерные смолы
Hardeners PC-6671/6672/6673: Смолы полиизоционата

Материалы подложки


Базовое покрытие Perfecoat: после выдержки не менее 15 минут 20°C

Вязкость



16-18 сек. (DYN Cup 4 при 20°C)

Процесс нанесения и создание перехода



Первый слой наносится как средний, после чего надо сделать выдержку 3-5 минут при 20°C.

Следующий слой наносится как полный, равномерный, после чего необходимо выдержать 15-20 минут при 20°C перед сушкой.

Выдержка между слоями: при окраске больших поверхностей выдержка может быть минимальна.

Перекраска после цикла сушки: может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.

Создание перехода: не применимо

Срок годности после смешивания

С отвердителем PC-6671	2 часа при 20°C
С отвердителем PC-6672/6673	3 часа при 20°C

Время сушки



Соблюдая выдержку, как минимум 10-15 минут при 20°C перед началом сушки при 60°C.

Время сушки зависит от техники нанесения и температуры объекта

Необходимо учитывать время нагрева объекта до температуры 60°C.

		• PC-6671	• PC-6672	• PC-6673
20°C	От пыли	40 минут	60 минут	90 минут
	Полное высыхание*	4 часа	5 часов	6 часов
60°C	От пыли	5 минут	10 минут	15 минут
	Полное высыхание*	30 минут	30 минут	40 минут



Инфракрасная сушка

Полное отверждение происходит приблизительно через 10 минут.

Выдержка перед сушкой с ИК не менее 5 минут.

Температура поверхности не должна превышать 100°C.



Полировка

Не применимо

Для подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Толщина плёнки

За 2 слоя – 40-60 мкм

Теоретический расход

Теоретический расход при толщине сухого покрытия в 1 мкм

350м²/литр

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет 460 г/литр

Хранение

Срок годности 2 года, определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.