

### Применение

Мелкодисперсная полиэфирная шпаклевка 2К с уменьшенным удельным весом для закрытия любых мелких пор, которые еще могут присутствовать, или для выравнивания небольших неровностей.


После высыхания Mira P 182 имеет гладкую, глянцевую и закрытую поверхность, а также отличается отличной шлифуемостью. Адгезия к железу, стали, алюминию, оцинкованным поверхностям, стеклопластику и дереву.

Скорость растекания: --



#### Цвет

зелёный



#### Пропорция смешивания

##### Отвердитель

Mira Härter P

по весу (лак : отвердитель)

100 : 2

по объему (лак : отвердитель)

--



#### Отвердитель

для полной покраски

--

для частичной покраски

--




#### Срок годности после смешивания компонентов

3–4 мин. с Mira Härter P при 20 °C



#### Растворитель

--



#### Вязкость распыления

Гравитационный краскопульт

--

Комбинированное/Безвоздушное распыление

--



#### Метод нанесения:

Метод нанесения

--

Отвердитель

--

Давление  
(бар)

--

Размер  
форсунки  
[мм]


--

Число  
распылений

--

Разбавитель

--



#### Время испарения растворителя из пленки

--

#### Толщина сухого покрытия

--



#### Время сушки

| Температура объекта                                                         | «от пыли» | «на отлип» | готово к сборке | готово к шлифовке | готово к повторному нанесению |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 20 °C                                                                       | —         | —          | —               | 15 - 20 мин       | —                             |
| 60 °C                                                                       | —         | —          | —               | 5 - 10 мин        | —                             |
| Инфракрасная сушка<br>расстояние<br>приблизительно<br>(80 см и макс. 80 °C) | —         | —          | —               | 4 - 5 мин         | —                             |

#### Указание

##### Хранение:

—

##### Содержание ЛОС (летучих органических соединений):

По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/б) составляет: 250 г/л. Этот продукт содержит не более 6 г/л ЛОС.

##### Рабочие условия:

Температура от +10 °C, относительная влажность до 80 %. Обеспечить достаточную подачу и вытяжку воздуха. Кузовная шпатлевка на полиэфирной основе не отвердевает при температуре ниже + 10 °C

##### Инструкции по эксплуатации:

Основание должно быть чистым, сухим и обезжиренным. Слегка отшлифуйте поверхность. Удалите старую не отвержденную краску и грунтовочные покрытия. Не наносите на термопластичные или кислотные материалы (Reaktionsprimer). Тщательно перемешайте материал для заливки кузова с отвердителем. Не используйте более 3% раствора Härter P! Недостаточная или чрезмерная доза отвердителя может привести к образованию пятен на финишном лакокрасочном слое.

Перед каждой операцией очищайте и обезжиривайте всю окрашиваемую поверхность с помощью Mira Silikonentferner.

Дефектные участки от ржавчины удалите до голого металла и высушите наждачной бумагой P 80/150.

При шпаклевочных работах на цветных металлах (например, алюминии, оцинкованных поверхностях) перед нанесением шпаклевки для кузова можно нанести грунтовочный слой с помощью Mira EP-Primer-Surfacer для обеспечения оптимальной адгезии.

Для улучшения защиты от коррозии, например, при реставрации старинных автомобилей, нанесите грунтовку Mira EP-Primer-Surfacer (см. технические характеристики Mira EP-Primer-Surfacer).

После высыхания используйте наждачную бумагу P 150/240 для сухой шлифовки. Перед нанесением шпаклевки отшлифуйте всю поверхность сухой наждачной бумагой P 240/360 до матового блеска.

Шпаклевку корпуса можно шлифовать только сухим способом.

Не наносите слой, предварительно не изолировав поверхность шпаклевкой Mira 1K или 2K.

Версия: ep 0424:

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке (под его личную ответственность) того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.