


FIXAIR 77

Быстросохнущий универсальный аэрозольный клей на основе синтетических каучуков.



Описание

Универсальный высокопрочный аэрозольный клей FIXAIR быстрого действия - используется в изготовлении мебели, рекламных конструкций, изоляционных материалов, при строительных и отделочных работах, в производстве искусственных волокон, текстильной промышленности, в производстве и ремонте автомобилей с его помощью закрепляется обивка салона и элементы отделки, виниловые панели, резина, металлические и пластмассовые детали, соединяются пластик и ткань, кожанам, автоковролин.

1. Идеален для случаев, когда требуется быстрота высыхания.
2. Может использоваться для склеивания картона, фольги, стекла, дерева, резины, пластика, декоративного ламината, легких металлов, пластмассы, войлока, ткани, пенопласта, для домашних работ.
3. Аэрозольная упаковка обеспечивает экономичное, равномерное и точное нанесение клея, в том числе и в трудных местах.
4. После высыхания образует эластичное и прозрачное соединение, устойчивое к низким и высоким температурам, к воздействию влаги.

Применение

Перед распылением поверхность очистить от пыли, обезжирить. Наносить на сухую поверхность с расстояния 30-40 см. Для склейки поролона может быть нанесен только на одну поверхность. После испарения растворителя плотно прижать и зафиксировать до полного высыхания.

Для более надежной фиксации клей нанести на обе склеиваемые поверхности.

Время выдержки перед склеиванием от 2 до 10 минут.

После выдержки совместить детали и плотно прижать или прокатать резиновым валиком.

Полное высыхание 12 часов при температуре 20С.

Для приклейки алюминия, поверхность зачистить абразивом P240-P500, обезжирить.

Характеристики

- Однородная полупрозрачная масса.
- Плотность: $0,8 \pm 0,01$ при $t 20^{\circ}$
- Содержание сухих веществ: $44 \pm 2\%$
- Динамическая вязкость при $t 20^{\circ}$: ВЗ-246 (6мм) – 20 с
- Клеевая пленка: эластично мягкая
- Время первичной склейки: 7-12 секунд
- Время открытой выдержки: от 2 до 10 мин